bricmate®



Azul Olive
Granitkeramik

Produktbeskrivning
Azul Olive är en granitkeramik inspirerad av den mycket omtyckta portugisiska kalkstenen Azul Valverde, känd för sina sofistikerade nyanser och subtila fossila inslag. Stenen är en välkänd klassiker som används över hela Europa på golv & vägg samt som bänkskivor. Serie Azul Olive varierar i gråbruna nyanser med fossilliknande detaljer. Azul Valverde har länge varit uppskattad för sin tidlösa skönhet, med de stora färgvariationerna mellan brytningstillfällna och stenbrotten. Med Azul har Bricmate fångat stenens unika karaktärer och samtidigt övervunnit naturstenens praktiska utmaningar tack vare granitkeramikens överlägsna egenskaper.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Tjocklek (mm)	m²/box	st/box	kg/box	Nätstorlek (mm)
J612 AZUL OLIVE 1,44m2	38313	598x1198	9	1.44	2	30	-
J66 AZUL OLIVE	38301	598x598	9	1.08	3	23	-
J36 AZUL OLIVE	38302	298x598	9	1.08	6	23	-
J33 AZUL OLIVE	383033	298x298	9	0,79	9	17	-
J1515 AZUL OLIVE	38304	148x148	9	0.52	24	12	-
J0505 AZUL OLIVE	38305	48x48	9	0.99	11	20	300x300
J073 AZUL OLIVE	38306	298x73	9	0,52	24	11	-

Egenskaper

Frostsäker, vattenabsorption ≤ 0,5 %: Ja
Rektifierad/kantskuren: Ja
Kemikalieresistent: Ja
Modulanpassad: Ja
Halkdämpningsklassificering R-klass*: R9
Halkdämpning ABC-klass*: -
Brandklassning: A1FL/A1

- **Serie Azul har stor mönsterbild. Serien är variationsrik & har flera karaktäristiska mönsterdetaljer som ska spridas ut och roteras under läggningen. Blanda från flera kartonger vid sättning. Lägg ej större mönsterdetaljer nära varandra!**
- *VIKTIGT! Vid leverans - Tillse att en **mottagningskontroll** utförs direkt! Kontrollera materialet avseende, mängd, modell, kulör och storlek etc. Rapportera omedelbart eventuella avvikelser till er återförsäljare! Eventuella transportskador anmäls till chauffören.*
- Granitkeramik bör monteras med fästmassa minimum klass C2 TE S1
- Rekommenderad kamstorlek: 4-10mm beroende på plattans storlek och underlag.
- Plattor med storlek 30x30 cm och större dubbellimmas. På plana golv kan med fördel flytfix användas.
- Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband. Önskas förbandssättning så rekommenderas max ¾-förband.
- Bearbetning. Kapning utförs med diamantklinga & kakelskärare anpassad för granitkeramik. Håltagning utförs med diamantborr maskinellt. Ytterhörn gersågas med fördel 45 grader. Använd ex. diamantkap -fräs, -slipskivor/-pads till vinkelslip.
- Granitkeramik är industriellt tillverkat av naturliga råvaror. Viss nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn **alltid** materialet **före** montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej.
- Shade/Tono. Likt målarfärg, textil så förekommer viss nyans och storleksskillnad mellan produktioner. Bricmates kartonger är märkta med Shade/tono-nummer, som bör sparas & uppges vid eventuell komplettering
- Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Rekommenderad fogbredd 2 mm.

Förslag på fogfärg

(OBS! Godkänn innan fogning - Fog väljs helst i harmonierande kulör med aktuell platta):

- Kerakoll - 83
- ARDEX - Basalt
- KIILTO - Coal Grey
- MAPEI - Antracite/Anthracite 114
- MIRA - 123
- SCHÖNOX - Anthracite
- SOPRO - Basalt
- WEBER - 18 Dark Grey
- LIP - Grå

bricmate®

Skötselråd

Generella underhålls- & städinstruktioner för Granitkeramik:
Grundrengöring / Byggstädning:
Granitkeramik ska grundrengöras före golvet tas i bruk. En grundrengöring syftar till att avlägsna produktionsrester, cementfilm från läggning och fogning samt byggdamm och annan smuts från byggnationen. En sådan rengöring ska genomföras med ett surt rengöringsmedel, typ ”klinkerrent”, som är effektiv mot oorganisk smuts av den ovan nämnda typen,
Bricmate rekommenderar ”FILA Deterdek” från Tebo Byggtillbehör, Deterdek är ett professionellt surt rengöringsmedel speciellt framtaget för keramik, verksam mot oorganisk smuts så som kalkavlagringar och cementfilm etc.
Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

Daglig rengöring:
För dagligt bruk rekommenderas mikrofiberduk med vatten eller ”Ättikksspray”, Kan med fördel även användas på andra ytor med Granitkeramik!
”Ättikksspray”: Blanda 1dl 24% Ättika, några droppar handdiskmedel med 3dl vatten i en sprayflaska.
På större ytor används lämpligast ett svagt alkaliskt eller pH-neutralt, icke filmbildande rengöringsmedel för golv, typ ”Allrent”. Bricmate rekommenderar ”FILA Cleaner” som är ett professionellt pH-neutralt rengöringsmedel för alla typer av hårda golv som tål vatten.

Fläckborttagning:
Fläckar av oorganisk smuts så som kalkrester etc samt organisk smuts som exempelvis fettfläckar avlägsnas i första hand enligt instruktionen för daglig rengöring. Använd en disk-/skurborste till hjälp. Sk Suddsvamp eller skurblock kan också underlätta.
FILA Deterdek & Fila PS87 rekommenderas mot svårare oorganisk- & organisk smuts
Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

Exempelfläckar:
Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lättmetall) tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA PS87, allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda. Rengöringsmedel för glaskeramikhällar är effektivt mot metallskrap från knivar etc. Skölj alltid noga efteråt och innan hantering av livsmedel på exempelvis köksbänkskiva.
Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, tusch, lim skrapmärken av gummi eller stearin/paraffin tas bort med organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.
Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/järn tas bort med surt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA Deterdek, ättiksyra/ättiksprit eller citronsyra.
Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.